



Ziegel Bezeichnung	Rohdichte	Wärmeleitzaahl	Sockelputz	Unterputz	Oberputz	Anstrich
	(kg/dm ³)	(W/mK)				
Aussenwände aus Planziegel						
Plan SX Plus	0,55	0,09	weber.dur 121	weber.dur140 faserarmiert*	alle weber.Oberputze**	terra- color 410
Plan SX 11	0,6	0,11	weber.dur 121	weber.dur 140* / 132 *	alle weber.Oberputze**	terra- color 410
Plan T 14	0,7	0,14	weber.dur 121	weber.dur 132	alle weber.Oberputze**	terra- color 410
Plan T 16	0,8	0,16	weber.dur 121	weber.dur 132	alle weber.Oberputze**	terra- color 410
Aussenwände aus Blockziegel						
Block SX 12	0,65	0,12	weber.dur 121	weber.dur 132	alle weber. Oberputze**	terra-color 410
Block T 14	0,7	0,14	weber.dur 121	weber.dur 132	alle weber. Oberputze**	terra-color 410
Block Unipor Z	0,8	0,16	weber.dur 121	weber.dur 132	alle weber. Oberputze**	terra-color 410

*Auf stark bewittertem oder stark durchfeuchtetem Mauerwerk,
ist eine zusätzliche Armierungsschicht aus terratherm 300 und Armierungsgewebe terratherm 310 zu empfehlen.

**Bei Edelkratzputz weber.top ist kein Anstrich notwendig !